

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Période de validité de l'engagement Du 01/01/2020 Au 01/07/2020
--	-------------------------	--

Site de production	CARRIERE GACHET - GILLONNAY	Granulat	0/4 Concassé
Nature pétrographique	ALUVIONS FLUVIO-GLACIAIRES	Elaboration	Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire	0	4	Norme	NF P18-545 - Article 8 - Code A Ang 1
-------------------	----------	----------	-------	--


	0.063	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	MB (g/Kg)	Ecs (s)	f (%)	Mf
Vss + u	13.7	79	100			2.5			
Vss	11.7	77	98			2			
Vsi	5.7	57	88	98	100		35		
Vsi - u	3.7	55	86	97	97		33		
sf Max	1.82								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/05/2019 au 01/11/2019

Résultat des autres essais : du 01/12/2016 au 01/12/2018

	0.063	D/2 2	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	MB (g/Kg)	Ecs (s)	f (%)	Mf
Nbr. val	15	15	15	15	15	15	6	15	15
Maxi	10.1	76.0	97.0	100.0	100.0	0.8	40	10.1	3.65
XF + 1.25 sf	9.88	72.646	96.355	100.0	100.0	0.769	40.25	9.88	3.653
XF	8.7	67.1	93.4	99.9	100.0	0.6	39	8.7	3.35
XF - 1.25 sf	7.592	61.554	90.445	99.231	100.0	0.431	37.75	7.592	3.048
Mini	7.3	62.0	90.0	98.0	100.0	0.5	38	7.3	2.80
sf	0.886	4.437	2.364	0.535	0.000	0.135	1.000	0.886	0.242



Essai(s) complémentaire(s)

- 12/04/2019** Masse volumique réelle Prf=2.60Mg/m3
- 09/04/2019** Coefficient d'absorption d'eau avec fines WA24=1.6%
- 12/04/2019** Coefficient d'écoulement des sables Ecs=38s
- 22/04/2019** Friabilité des sables FS=30
- 17/04/2019** Détermination de la teneur potentielle en matières humiques PO=négatif
- 19/04/2019** Teneur en Chlorure solubles dans l'eau C=0.0001%
- 16/04/2019** Teneurs en alcalins actifs Na2O équivalent= 0.0061%

01/01/2019 PERRIN Clément

